



ARDEACEM POROGEN - FONDO

IMPREGNANTE IDROFOBIZZANTE ANTI-EFFLORESCENZE SALINE



CARATTERIZZAZIONE CHIMICA

Emulsione antisale monocomponente in acqua a base di resine silano- silossane pronta uso da usare come agente idrofobizzante; è particolarmente indicata per supporti altamente alcalini.

Caratterizzata da buona profondità di penetrazione, elevata resistenza agli alcali ed efficacia su supporti umidi o soggetti a risalita capillare di umidità. ARDEACEM POROGEN FONDO dopo l'applicazione reagisce con l'umidità dell'aria e del supporto generando rapidamente la sostanza attiva che conferisce idrorepellenza.

Il trattamento con ARDEACEM POROGEN FONDO rende i supporti idrorepellenti senza diminuire la permeabilità al vapore acqueo; per questa ragione riduce drasticamente la formazione di efflorescenze saline ed è particolarmente indicato come mano di preparazione all'applicazione di intonaci deumidificanti.

DATI TECNICI

Densità	1 kg/lit
Contenuto di solidi	8,5%
Temperatura per l'applicazione	da +5°C a + 35°C
Tempo di asciugatura	1- 2 ore

CAMPI D'IMPIEGO

Idrofobizzante per superfici in calcestruzzo, muratura, intonaci, pannelli in fibrocemento, pitture minerali, pietre naturali. Mano di preparazione all'applicazione di intonaci deumidificanti.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti dovranno essere puliti, asciutti, assorbenti, consistenti e puliti da tutte le impurità quali: grassi, oli, polvere, vernici, ecc. Eliminare inoltre tutte le parti incoerenti.

APPLICAZIONE

Applicare ARDEACEM POROGEN FONDO con pennello o rullo fino a saturazione della superficie in 1-2 mani con la tecnica del "fresco su fresco". BAGNATO SU BAGNATO procedere all'applicazione dell'intonaco ARDEACEM POROGEN.

CONSUMO

variabile a seconda dell'assorbimento del supporto da 150g a 400g/mq

CONFEZIONI

tanica 5-25 kg

scheda tecnica 07/2011