



PRIMER-BE

FISSATIVO PRELIMINARE A BASE ACQUA

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento preliminare di superfici cementizie in condizioni sfavorevoli prima della posa in opera della guaina liquida impermeabilizzante BI-ÉLASTIQUE

MODO D'IMPIEGO

Le superfici da trattare dovranno essere asciutte e ben pulite da sporcizia, grasso, incrostazioni, prive di parti incoerenti.

Le superfici cementizie nuove dovranno essere ben stagionate da almeno 28gg

Applicare sulle superfici a pennello, rullo, airless in 1 mano.

Dopo circa 4 ore dall'applicazione, si può procedere all'applicazione dell'impermeabilizzante BI-ÉLASTIQUE.

DATI TECNICI

Base: emulsione acquosa di resine sintetiche

Colore: lattescente

Peso specifico: 1,015

Temperatura minima di filmazione: +5°C

Diluizione: prodotto pronto uso

Temperature per l'utilizzo: fra +5°C e +35°C

Tempo di attesa tra l'applicazione del primer e la prima mano di BI-ÉLASTIQUE: 4 h

Resa teorica: 6-7mq con 1 kg di prodotto

CONFEZIONI

Taniche 10kg

AVVERTENZE

Teme il gelo nei recipienti

scheda tecnica 04/2004