



PRIMER-E

FISSATIVO PRELIMINARE A BASE ACQUA

CAMPI D'IMPIEGO

Trattamento preliminare di superfici cementizie in condizioni sfavorevoli prima della posa in opera dei seguenti prodotti: MG GUAINALIQUIDA- ARDEACOLOR.

Il prodotto è altresì idoneo (e come tale, dotato di certificazione di legge) come trattamento di fissaggio penetrante delle superfici in cemento-amianto nel ciclo di incapsulamento di legge: A-B in abbinamento con ARDEACOLOR-PLUS (vedere nel paragrafo "Rivestimenti incapsulanti per cemento-amianto").

MODO D'IMPIEGO

Le superfici da trattare dovranno essere asciutte e ben pulite da sporcizia, grasso, incrostazioni, prive di parti incoerenti.

Le superfici cementizie nuove dovranno essere ben stagionate da almeno 28gg

-diluire il prodotto 1:1 con acqua e applicare sulle superfici a pennello, rullo o a spruzzo (a bassa pressione) in 1 o 2 mani a distanza di 4 ore l'una dall'altra.

Dopo circa 4/5 ore dall'applicazione dell'ultima mano, si può procedere all'applicazione del tipo di materiale che la prestazione richiede.

DATI TECNICI

base: emulsione acquosa di resine sintetiche

colore: lattescente

temperatura minima di filmazione: +5°C

densità: 1,00

DILUIZIONE

1:1 con acqua

RESA TEORICA

6-7mq con 1 kg di prodotto puro

AVVERTENZE

-utilizzare con temperature comprese fra +5°C e +35°C

-teme il gelo nei recipienti

CONFEZIONI

Taniche 5kg-25kg

scheda tecnica 04/2004